



ЦВЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАТИРКА VERFUGEN VS-600

Цветная декоративная затирка предназначена для профессионального использования, для затирки швов во время кладки камня, монтажа термопанелей, клинкерной плитки, заполнения швов облицовочных элементов зданий и сооружений. Пригодна для проведения внутренних и наружных работ. Использовать данную затирку можно с любым видом клинкерной плитки, кирпичом, камнем, другими материалами вне зависимости от водопоглощения и других свойств материала. Основной целью декоративной функции затирки является имитирование настоящей старинной кладки, а широкая цветовая гамма позволяет подобрать затирку под любой тип камня или другого материала.

Зимняя смесь. Температура проведения работ до -10°C
 Летняя смесь. Температура проведения работ $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка по морозостойкости: F-50
 Максимальная фракция: 0,8 мм
 Влажность сухой смеси: не более 0,1 - 0,2%
 Расход воды для затворения: 0,15 - 0,17 л/кг
 Время жизни раствора: 1 час
 Расход растворной смеси (в зависимости от ширины шва): 1,5 - 8 кг/кв.м
 Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 20 МПа
 Адгезия через 28 суток: не менее 0,5 МПа
 Ширина шва: до 30 мм
 Температура применения: от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$

НАИМЕНОВАНИЯ ЦВЕТОВ

VS - 601	Белый
VS - 605	Бежевый
VS - 610	Кирпичный
VS - 615	Коричневый
VS - 625	Кремовый
VS - 630	Охра (Медный)
VS - 640	Серый
VS - 645	Темно серый
VS - 650	Кофе с молоком
VS - 655	Светло коричневый
VS - 620	Шоколадный
VS - 675	Черный

СВОЙСТВА

Повышенные эксплуатационные свойства
 Улучшенная эластичность
 Широкие возможности использования

Широкий ассортимент цветовой гаммы
Декоративные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ

Затирка швов кирпичной кладки
Затирка швов натурального и искусственного камня
Затирка швов термопанелей
Укладка стеновых материалов облицовочных стен и фасадов плитки
Применима, так же, при монтаже вентилируемых фасадов*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

Все швы должны быть очищены от следов раствора, жира, масла, краски и т.д. Основание и материалы, с которыми используется затирка, не должны подвергаться усадке или деформации. Во время работы с раствором не рекомендуется добавлять воду в уже замешанный раствор, в противном случае возможны цветовые различия и побочные эффекты. Все вертикальные и горизонтальные швы следует полностью заполнять раствором. Раствор после нанесения необходимо уплотнить. Выступающий раствор не портит поверхности кладки и может быть легко удален кельмой. Расшивка швов производится после схватывания раствора, в тот момент, когда раствор уже практически высох, и его можно легко "срезать" напачкая облицовочный материал. Для расшивки рекомендуется использовать специальный профессиональный инструмент, в зависимости от желаемой структуры поверхности кладки. Время расшивки зависит от абсорбирующих свойств материала и погодных условий. Производить расшивку следует при одинаковой степени схватывания раствора соответственно. Свежую расшивку следует беречь от неблагоприятных погодных условий - мороза, сквозняка, ливня и прямого воздействия солнечный лучей (при необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и облицовочного материала ниже - 10°C.

УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ

Затирочная смесь VS поставляется в бумажных трехслойных мешках по 25 кг.
Срок хранения: 6 месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении.